

Epoxy Paint Aqua

Εποξειδικό χρώμα νερού
δύο συστατικών



ΑΡΑΙΩΣΗ

1η στρώση:

5 - 10 %

2η στρώση:

0 - 5 %



ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό,
πιστόλι αέρος
ή airless.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1-2 ώρες



Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών και γενικότερα δομικών επιφανειών αλλά και βιομηχανικά δάπεδα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, έχει πολύ υψηλή χημική αντίσταση, μεγάλη μηχανική αντοχή αλλά και αντιολισθητικές ιδιότητες. Παράλληλα έχει πολύ υψηλή απόδοση και μπορεί να χρωματιστεί σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Kraft Inspired Color.

Εφαρμόζεται εύκολα προσφέροντας επιφάνεια σε σατινέ φινίρισμα, που μπορεί να προστατέψει από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

- » **Ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν και σε μέταλλα**
- » **Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες**
- » **Μεγάλη σκληρότητα και ελαστικότητα**
- » **Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα**
- » **Αντιολισθητικές ιδιότητες**
- » **Σατινέ φινίρισμα**
- » **Εύκολο δούλεμα, ιδανικό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα**
- » **Σχεδόν άοσμο**
- » **Κατάλληλο για δομικές επιφάνειες & μέταλλα**
- » **Απεριόριστος αριθμός αποχρώσεων**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος {ISO 2811}	Λευκό, Βάση A: 1.29 Kg/L (±0,02)
Ιξώδες {ASTM D-652}	70 - 80 KU
Στερεά κατ' όγκο	51% (±0,50)
Στερεά κατά βάρος	59% (±0,50)
Αναλογία ανάμιξης A:B	3/1 (κ.ο.)
Απόδοση	10 - 12*
Πάχος ξηρού υμένα	50-60 μm
Αντοχή στο πλύσιμο	Μετά από 6 ημέρες

* Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής



Κατηγορία A/ι «Ειδικά επιχρίσματα 2 συστατικών» (Υ).

- Οριακή τιμή: 140 g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 139 g/l.

Epoxy Paint Aqua

Εποξειδικό χρώμα νερού
δύο συστατικών



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- » Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα, σαθρές βαφές, φουσκωμένα χρώματα κλπ.
- » Σε βαμμένες επιφάνειες με παλιό εποξειδικό: 2 στρώσεις KRAFT Epoxy Paint Aqua.
- » Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση KRAFT Epoxy Primer Aqua για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις KRAFT Epoxy Paint Aqua.
- » Η οποιαδήποτε εργασία πάνω στο δάπεδο πραγματοποιείται μετά την πλήρη σκλήρυνση του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αναμείξτε 3 μέρη του Συστατικού Α με 1 μέρος του συστατικού Β, κατ'όγκο, του KRAFT EPOXY AQUA PAINT αναδεύοντας σε χαμηλή ταχύτητα (συνήθως για 1,5-2 λεπτά) ώστε να ομογενοποιηθούν καλά, αποφευγοντας να εισχωρήσει αέρας στο μείγμα. Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση και απόδοση, ακολουθήστε αυστηρά την αναλογία ανάμειξης. Για να εξασφαλίσετε καλύτερη ομογενοποίηση, ριξτε τα συστατικά σε άλλο δοχείο και ανακατέψτε καλά. Αφήστε το μίγμα να ξεκουραστεί για 5-10 λεπτά πριν από την εφαρμογή.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- » Αραίωση: 1η στρώση: 5 - 10 % με καθαρό νερό
2η στρώση: 0 - 5 % με καθαρό νερό
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1 - 2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- » Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 5 - 6 ημέρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε λευκό και Βάση Α σε συσκευασίες των 1L και 3L (Α+Β).
- » Χρωματίζεται σε όλες τις αποχρώσεις Kraft Inspired Color.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50 %.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00
Email: paints.orders@druckfarben.gr